

K-FLEX® SOLAR HT



K-FLEX® SOLAR HT

- ▶ Isolante elastomerico per alta temperatura
- ▶ Soluzione ideale per sistemi industriali e solari per una maggiore efficienza energetica
- ▶ Maggiore efficienza energetica
- ▶ EPDM con protezione UV
- ▶ Disponibile anche con rivestimenti di protezione dalle intemperie

Sito



App. Manual



DATI TECNICI



K-FLEX® SOLAR HT ► DATI TECNICI		
▼ Proprietà ▼	▼ Valore ▼	▼ Norme di riferimento ▼
Limiti d'impiego	Da -40 °C a +150 °C	EN 14706 EN 14707
Conducibilità termica λ W/(m•K)	0 °C = 0,040 40 °C = 0,044	EN 13787 EN 12667 EN ISO 8497
Problematiche di corrosione	pH neutro (7±0,5)	EN 13468
Fuoco	Euroclasse E	EN 13501-1
Dati ecologici	Senza CFC e HCFC	

K-FLEX® si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.

INFORMAZIONI GENERALI

Isolante elastomerico a base di gomma EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomer) per alte temperature con eccellenti proprietà meccaniche. Buona resistenza ai raggi UV.

La soluzione perfetta per pannelli solari e processi industriali fino a 150°C. Rivoluzionario ed esclusivo imballo che migliora il concetto di servizio al Cliente, offrendo indubbi vantaggi. Pratico ed economico, per la distribuzione e l'utilizzo.



Isolante per alte temperature

K-FLEX® SOLAR HT ► GAMMA			
	▼ Lunghezza ▼	▼ Spessori ▼	▼ Diametri ▼
K-FLEX® SOLAR HT - Tubi	2 m	13-19-25 mm	da 10 a 89 mm
K-FLEX® SOLAR HT - Tubi in rotolo		13-19 mm	15-18-22 mm
	▼ Spessori ▼		▼ Altezza ▼
K-FLEX® SOLAR HT - Lastre	10-13-19-25-32 mm		1000 mm



PROGETTI

Zamo, Polonia

